



Číslo: 011
Datum: 14-02-2014
Verze: 1

Popis výrobku : Tvrdý podlahový olej do interiéru

Charakteristika : Přírodní tvrdý olej na vnitřní dřevěné podlahy na bázi lněného a tungového oleje s vysokým obsahem pevných látek. Výrobek výborně penetruje do dřeva a tím ho chrání před zanášením nečistotami, vznikem skvrn a před vysycháním. Zvýrazňuje přirozenou strukturu dřeva. Dřevěné podlahy a parkety ošetřené tímto olejem se snadno udržují, dobře se obnovují, a to i za intenzivního používání. Výrobek se dobře snáší s akrylátovými i alkydovými nátěry produktové řady Koopmans.

- pro staré i nové podlahy
- pro evropské i exotické dřeviny
- ✓ snadné použití
- ✓ pohodlná údržba povrchu
- ✓ oživuje a trvale chrání
- ✓ hedvábný vzhled, hydrofobní úprava
- ✓ šetrný k životnímu prostředí
- ✓ zvýrazňuje přirozenou strukturu dřeva

Technické údaje

Složení	: kombinace lněného a tungového oleje
Hustota při 20 °C	: cca 1,02 kg/l
Doba schnutí	: polosuchý po cca 8 hodinách, suchý po cca 20 hodinách
2. vrstvu lze nanášet	: po 24 hodinách
Lesk	: polomatný
Obsah pevných částic	: cca 70 % obj.
Vydatnost nanášení	: 20 – 25 m ² /l značně závisí na druhu a zpracování dřeva, způsobu aplikace
Nanášení	<ul style="list-style-type: none">• lazurovacím štětcem• nanášecí špachtlí• bavlněným hadříkem• válečkem s vlasem 4 mm z mikrovlákn
Balení	: 1 l; 2,5 l; 5 l
Aplikační podmínky	: nenanášet při teplotě pod +10 °C a vlhkosti vzduchu nad 85 %
Čištění	: lakový benzín
Ředidlo	: nedoporučuje se dále ředit
Skladovatelnost	: dle data uvedeného na obalu

Podklad

Povrch dřeva určený k ošetření výrobkem YAGOLIE musí být suchý, správně přebroušený a zbavený prachu. Maximální vlhkost by neměla přesáhnout 15%.

Pracovní postup

Před nanášením je potřeba olej důkladně rozmíchat a na vytipovaném podkladu zkontrolovat jeho barevný odstín. Optimální aplikační teplota vzduchu je mezi 15 ° až 25 °C a vlhkost vzduchu mezi 40-60 %.

Pracovní postup

Minimální teplota použití je 10 °C. Těsně před nanášením první vrstvy se doporučuje povrch dočistit jemným a čistým štětcem. Tento postup zvýrazní plastické zobrazení dřeva a zdůrazní jeho jedinečnou kresbu. Chcete-li barevně upravit povrch podlahy, nejdříve naneste některý z barevných provedení YAGOLIE PARKET

a následně povrch ošetřete bezbarvým výrobkem. Výrobek se natírá nanášecí špachtlí, válečkem z mikrovláken, štětcem nebo plátkem rovnoměrně v tenké vrstvě. Po 15 minutách od nanesení oleje, se mechanicky vtírá kruživým pohybem pomocí čistého a suchého plátna. Nátěr je zaschlý po 24 hodinách. Pokud je povrch po prvním nátěru na dotek hrubý, měl by se lehce přebrousit brusným papírem o zrnitosti P 180 – 220 a povrch opět zbavit veškerého prachu. Na takto připravený povrch se nanáší druhá, tenká vrstva oleje a nakonec se znovu mechanicky vyleští, podobně jako předchozí vrstva. Po 24 hodinách od nanesení druhé vrstvy se doporučuje aplikovat ochranný vosk řady Koopmans. Vosk se nanáší štětcem nebo měkkou tkaninou a nejdéle po 10-15 minutách se vyleští bavlněnou tkaninou. Takto ošetřená plocha je pochozí po 24 hodinách. Celkové vytvrzení vrstev je v závislosti na druhu dřeva po 7-14 dnech. Po tuto dobu musíme být k ošetřenému povrchu opatrní. Povrchy ošetřené výrobkem YAGOLIE PARKET a ochranným voskem se myjí vodou, případně s malým množstvím čistícího prostředku (doporučujeme používat přípravek P. K. Cleaner NS 90). Podlahy nedrháme. Dřevěné podlahy, které potřebují renovaci a nebyly upracované voskem (ale pouze olejem), lze po očištění uvést do původního stavu nanesením jedné vrstvy oleje. Podlahy ošetřené na povrchu voskem je nutné při renovaci přebrousit, očistit a nanést jednu vrstvu oleje a jednu vrstvu ochranného vosku. Stav podlahy doporučujeme

zkontrolovat jednou ročně a v případě potřeby provést renovační nátěr.

Barevné odstíny

Bílý, palisandr, šedý, bílá káva, ořech, starý dub.

Bezpečnostní pokyny

Informace týkající se bezpečnostních pokynů, ekologie a zneškodňování zbytků a obalů obsahuje bezpečnostní list a také jsou uvedené na etiketě výrobku.

Používejte vhodné ochranné rukavice. Je-li to nutné, také ochranné brýle. Pracujte v dobře větraných prostorách.

Tkaniny a papír znečištěné výrobkem, s ohledem na možnost vznícení, uchovávejte výhradně v k tomu určených dobře uzavíratelných nádobách, buď zalité vodou, nebo je nechte na vzduchu dobře vyschnout.

Skladujte v původním, těsně uzavřeném obalu.

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších poznatků a zkušeností, především údajů poskytnutých výrobcem v poslední platné verzi P. K. KOOPMANS LAKFABRIEKEN, Holandsko, který si ponechává právo na provádění změn bez povinnosti informovat konečné zákazníky. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet. Reklamací barevných odstínů uznáváme pouze při doložení na zkušebním nátěru. Reklamací barevných závad po zpracování nemůžeme uznat. V případě vaší nejistoty před použitím kontaktujte naše technické oddělení.

Výrobce

**P.K. KOOPMANS
LAKFABRIEKEN B.V.**
Postbus 4 9172 ZS Ferwert
(FRL.)
tel.: +(31) 0518-411292
www.koopmans.nl

Dodavatel

METRUM s.r.o.
gen. Štefánika 1638
750 02 Přerov
tel.: 581 728 228
www.metrum.cz

METRUM
LEPIDLA • TMELY • STAVEBNÍ CHEMIE