



# ECOLEUM



Číslo: 008

Datum: 13-12-2017

Verze: 3

- Popis výrobku** : **Venkovní lazura s vysokým obsahem oleje**
- Charakteristika** : Hluboce penetrující přípravek na ochranu dřeva na bázi přírodního lněného oleje s vysokým obsahem pevných částic. Určený na neopracované dřevo od pily a pro chemicky ošetřené dřevo. Ideální pro ošetřování zahradní galanterie (ploty, pergoly, altány, okenice, můstky atp.) a dalších dřevěných fasádních prvků. Velmi dobře se roztírá, příjemně voní po lněném oleji, má živé barevné odstíny, vytváří odolnou elastickou vrstvu vůči působení UV záření, nátěry mají přírodní a hedvábný vzhled. Díky 90-ti procentnímu obsahu lněného oleje penetruje do hloubky. Obsahuje pouze 10 % organických rozpouštědel (běžné lazury pro ošetřování zahradní galanterie obsahují 50-70 % rozpouštědel). V konečném důsledku jedna vrstva ECOLEUM odpovídá 3 – 4 vrstvám běžné lazury. **Ochrana dřeva až 6 let** (pro bezbarvé provedení 2 roky).

## Technické údaje

- Složení : 90 % přírodního lněného oleje  
s přídavkem vosku a diaminů
- Hustota při 20 °C : cca 0,94 kg/l
- Tloušťka vrstvy : 10 – 15 µm
- Doba schnutí : 24 hodin
2. vrstvu lze : jedině u dřeva nehoblovaného,  
nanášet a to po 24 hodinách
- Lesk : matný
- Obsah pevných částic : 87 % obj.
- Vydatnost nanášení : 10 – 15 m<sup>2</sup>/l značně závisí na  
druhu a zpracování dřeva,  
způsobu aplikace
- Nanášení
- štětcem
  - válečkem
- Balení : 1 l; 2,5 l; 10 l (na objednání)
- Aplikační podmínky : lze aplikovat na přímém slunci,  
nenanášet při teplotě pod +5 °C  
a vlhkosti vzduchu nad 85 %
- Čištění : lakový benzín
- Ředidlo : nedoporučuje se dále ředit
- Uchovávání : skladujte v původních baleních,  
v suchu při teplotách 0 °C – 30 °C,  
chraňte před přímým slunečním  
svitem
- Skladovatelnost : dle data uvedeného na obalu

Výrobce

**P.K. KOOPMANS**  
**LAKFABRIEKEN B.V.**  
Postbus 4 9172 ZS Ferwert  
(FRL.)  
tel.: +(31) 0518-411292  
www.koopmans.nl

## Podklad

Povrch musí být čistý, zbavený mastnoty, pryskyřice a musí být suchý. Maximální vlhkost dřeva nesmí překročit 18 %.

## Pracovní postup

Před použitím výrobek důkladně rozmíchejte a na zkušební ploše zkontrolujte barevný odstín. Kartáčování nebo broušení dřeva před nátěrem není potřebné. Zašedlé dřevo se doporučuje očistit přípravkem Buldok Čistič dřeva. Na suchý povrch se nanáší štětcem nebo válečkem v jedné vrstvě. Pouze u hrubého, neopracovaného dřeva lze výjimečně nanést druhou vrstvu a to po 24 hodinovém schnutí. Všechny nánosy je potřeba bobře rozetřít, nenechávat hrubou vrstvu mokrého filmu. Renovační nátěry se provádí podle potřeby, nejlépe na jaře, vždy po očištění přípravkem Buldok Čistič dřeva, a to v jedné vrstvě. Jste-li na pochybách, kontaktujte technické oddělení dodavatele.

## Barevné odstíny

001 bezbarvý, 206 tm. zelený, 210 hnědý, 213 kaštan, 217 borovice, 218 zeleň eko, 225 teak, 226 mahagon, 227 palisandr, 239 černý

## Bezpečnostní pokyny

Informace týkající se bezpečnostních pokynů, ekologie a zneškodňování zbytků a obalů obsahuje bezpečnostní list a také jsou uvedené na etiketě výrobku. Textilie a papír znečištěné výrobkem, s ohledem na možnost vznícení, uchovávejte výhradně v k tomu určených, dobře uzavřených nádobách, buď zalitých vodou, nebo nechejte na vzduchu dobře vyschnout.

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších poznatků a zkušeností, především údajů poskytnutých výrobcem v poslední platné verzi P. K. KOOPMANS LAKFABRIEKEN, Holandsko, který si ponechává právo na provádění změn bez povinnosti informovat konečné zákazníky. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet. Reklamací barevných odstínů uznáváme pouze při doložení na zkušebním nátěru. Reklamací barevných závad po zpracování nemůžeme uznat. V případě vaší nejistoty před použitím kontaktujte naše technické oddělení.

Dodavatel

**METRUM s.r.o.**  
gen. Štefánika 1638  
750 02 Přerov  
tel.: 581 728 228  
[www.metrum.cz](http://www.metrum.cz)

